



# EUPHASIL PLUS

Überarbeitet am: 3.2.2014

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>   | Bituminöse, polymervergütete Schlämme  |
| <b>Anwendungsgebiet</b>    | Zur Regenerierung von alternden, porösen und ausbrechenden Belägen. Versiegelungsmittel für Beläge, Tragschichten und Parkflächen.   |
| <b>Eigenschaften</b>       | Verfüllen von Belagsporen zum Schutz gegen den Zerfall und das Eindringen von Öl und Benzin.   |
| <b>Verbrauch</b>           | 1. Anstrich: ca. 1 - 1.5 kg/m <sup>2</sup><br>2. Anstrich: ca. 0.2 - 0.5 kg/m <sup>2</sup><br>Der Verbrauch hängt sehr stark vom Zustand des Belages ab. Daher sind die obigen Werte als Richtangaben zu verstehen.  |
| <b>Geräte</b>              | Gummikrucke, Schöpfkelle   |
| <b>Verarbeitung</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Markierungen entfernen und Unterlage gut reinigen.</li> <li>2. Schlämme gut aufrühren und dünn-schichtig auf die trockene oder leicht feuchte Unterlage aufbringen.</li> <li>3. Mit einer Gummikrucke die Schlämme durch mehrmaliges walken in die Poren des Belags einbringen und satt abziehen.</li> <li>4. Nach vollständigem Trocknen der ersten Schicht (24h), eine zweite Schicht wie oben beschrieben auftragen.</li> </ol> <p>Das satte Abziehen mit der Gummikrucke ist sehr wichtig, da sonst eine zu dicke Schicht aufgetragen wird, was zu späterer Rissbildungen und Ablättern führt.</p> <p>Temperaturen für den Einbau: Ab 15° Celsius oder in beheizten Innenräumen.</p> |
| <b>Besonderes</b>          | Wir garantieren für die bekannt gute Qualität unserer Schlämme, sehen uns aber ausser Stande für deren Applikation zu haften. Die Applikationsbedingungen können von uns nicht genügend überwacht werden, weshalb hier der Unternehmer für mögliche Risiken haftet.  |
| <b>Reinigung</b>           | Geräte unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser reinigen   |
| <b>Vorsichtsmassnahmen</b> | Unnötige Berührung mit der Haut vermeiden, darf nicht in die Augen gelangen  |
| <b>Sicherheitsdaten</b>    | Siehe separates Sicherheitsdatenblatt  |
| <b>Entsorgung/Ökologie</b> | Sonderabfall, VVS Code 304095, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  |

### Produkt-Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Farbe                | feucht: bräunlich, trocken: anthrazit   |
| Lieferform           | dicke Flüssigkeit mit Feststoffanteil   |
| Chemische Basis      | bituminöse wässrige Schlämme (Emulsion)   |
| Dichte bei 20°C      | ca. 1.2 kg/Liter  |
| Lagerungsbedingungen | vor Frost schützen, Produkt vor Gebrauch aufrühren nicht an der direkten Sonne lagern |
| SZID-Nr:             | 116 711   |
| R-Sätze:             | entfallen   |
| S-Sätze:             | S13, S24/25, S29, S36/37  |
| VOC-Gehalt           | frei  |
| Transportklasse ADR  | kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften                                     |